

TEKNİK BÜLTEN: CC

Kredi Kartı baskıları için ürünler

- J60/92** : PVC kredi kartlarında, yazı ve imza panelleri veya PVC üzerine ofset baskı için mat beyaz mürekkep (Yazılabilir ve baskı yapılabilir beyaz zemin)
- J66/IR** : Enfraruj ışın geçiren siyah mürekkep
- J70/25** : Serigrafi mürekkepleri veya ofset mürekkebi ile yapılan baskıları laminasyona uygun hale getirmek için Laminasyon verniği. Gerektiğinde, CC serisi ile yapılan baskılarda da kullanılabilir.
- Z70/125** : Laminasyon yapılmayacak olan kredi kartları için şeffaf vernik.

Metalik yıldız baskılar:

Metalik yıldız mürekkepler, yıldız verniğine, metalik yıldız pasta karıştırılarak elde edilir. Metalik yıldız pastaları gümüş renginde olup, kullanılan vernik çeşidine göre, yıldız baskıda, gümüş, altın sarısı, bakır gibi renkler oluşur.

Açık sarı yıldız için CC75A, altın sarısı yıldız için CC76A, bakır rengi yıldız için CC78A ve gümüş yıldız için CC79A vernikleri kullanılır. Ayrıca bu vernikler karıştırılarak ve transparan mürekkepler (*WIEDERHOLD HG 400 serisi mürekkepler*) ilave edilerek değişik renklerde metalik yıldızlar elde etmek mümkündür.

Satış programımızda iki çeşit metalik yıldız pasta bulunmaktadır: iri tanecikli B79/08 ve ince tanecikli B79/16. Metalik yıldızlar elde etmek için, 100 gram verniğe 13 gram iri tanecikli B79/08 veya 10 - 12 gr ince tanecikli B79/16 metalik yıldız pasta karıştırılır

İnceltme : Serisan **SJVS**(İnceltici) veya Serisan **G2** veya **G3** Geciktirici

Kuruma : Fiziksel olarak, içindeki çözücü ve incelticilerin uçması ile kurur.

Kuruma Müddeti : Oda sıcaklığında (20 -22° C) : 2 saat .
Sıcak hava (80 - 100° C) sirkülasyonlu fırında : 10-15 dakika.

Temizleme : Rakle veya şablon temizliği: Serisan **S77**

Ambalajı : Mürekkep ve vernikler :1 litre veya 200 gr .
Metalik yıldızlar :1 litre, 100 gr veya 130 gr.

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.