

TEKNİK BÜLTEN : PP

Yalnız Polipropilen için Serigrafi Mürekkebi

Özellikleri:

WIEDERHOLD PP, mat, örtücü, Yün Skalası 7 - 8 olan solmaya dayanıklı, ağır metal içermeyen pigmentlerden üretilmiş bir serigrafi mürekkebidir.

Polipropilen yüzeylere, normal mürekkeplerle baskı yapılabilmesi, baskıda evvel yüzeyin mavi aleve tutulması veya yüksek voltajda elektrik bombardımanı yapılması veyahut ta tutturucu (SERİSAN S84) sürülmesi ile mümkün olabilmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde, Polipropilende tutuculuk sağlamamaktadır.

WIEDERHOLD PP, Alevleme veya bombardıman yapmaya, tutturucu sürmeye gerek bırakmayan, POLİPROPİLEN yüzeylere direk baskı olanağı veren POLİPROPİLEN mürekkebidir. Ancak, baskı yüzeyinin temiz ve yağsız olması gerekir.

İncelticileri:

İnceltici : SERİSAN SA2
Geciktiriciler : SERİSAN GS1, GS2 VE GS3

Kuruma:

WIEDERHOLD PP' nin kuruma müddeti, 20 °C sıcaklıkta takriben 10 - 15 dakika kadardır. Kuruma müddeti, daha sıcak ortamlarda veya 60° - 80° C hava sirkülasyonlu fırında kısalır ve daha soğuk ortamlarda daha uzar. Ancak, dayanıklılık ve tutuculuk testleri, en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

Temizlenmesi:

Baskı sonunda, ipek ve rakle, SERİSAN S 77 universal temizleyici ile temizlenebilir.

Mürekkebin muhafazası:

Açılmamış, WIEDERHOLD PP, uygun koşullarda (20°C sıcaklık ve 60-70 derece rölatif rutubet), en az 1 yıl depolanabilir.

Ambalajı:

Mürekkep : 1 Litre veya 200 gram

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.